

DYLATAN PRIMER

PREPARAT GRUNTUJĄCY NA BAZIE ŻYWIC SYNTEZYCZNYCH ROZPUSZCZALNIKOWYCH

ZASTOSOWANIE

Preparat gruntujący do słabych (kredujących, niespójnych) podłoży betonowych, kamiennych, drewnianych i ceramicznych przed użyciem uszczelniaczy poliuretanowych, silikonowych oraz mas hybrydowych. Nie używać do gruntowania spójnych podłoży mineralnych gdyż zbyt mocne zamknięcie powierzchni może ograniczyć przyczepność mas poliuretanowych do podłoża.

DANE TECHNICZNE

Baza :	<i>żywice syntetyczne</i>
Kolor:	<i>bezbarwny</i>
System utwardzania :	<i>wysychanie fizyczne</i>
Konsystencja:	<i>płynna</i>
Gęstość (DIN 53479):	<i>0,93 g/cm³</i>
Czas schnięcia przy 20°C i 65%RH:	<i>ok. 60 min.</i>
Zużycie:	<i>ok. 5 m²/l</i>
Temperatura aplikacji:	<i>od +1°C do +35°C</i>
Szerokość dylatacji:	<i>min 10mm; max 30mm</i>
Temperatura stosowania:	<i>od +5°C do +35°C</i>
Odporność na temperaturę:	<i>od -40°C do +70°C</i>
Średnie naprężenie zrywające:	<i>około 1,5 N/mm²</i>

APLIKACJA

- Nanosić równomiernie cienką warstwę przy użyciu pędzla
- Uszczelnienie nanosić po wyschnięciu gruntu

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POSADZKI BETONOWEJ

- **Si-Clean** – preparat do codziennego mycia oraz pielęgnacji
- **Si-Wax** – samopołyskowa pasta polimerowa
- **Si-Active Concrete Clean** - zmywacz zasadowy do gruntownego czyszczenia i usuwania silnych zabrudzeń

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Należy postępować zgodnie z kartą charakterystyki produktu i instrukcją na opakowaniu
- Produkt stosować na zewnątrz bądź wyłącznie w pomieszczeniach otwartych, bez obecności osób trzecich, chronić przed kontaktem ze skórą i oczami, stosować rękawice ochronne
- DYLATAN PRIMER zawiera rozpuszczalniki organiczne

OPAKOWANIA

Pojemnik 1 l

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

***Uwagi:** Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej, jednak nie stanowią przedmiotu zobowiązań prawnych.*

Wyrób posiada Atest Higieniczny nr 408/322/416/2020