

METEOR LAKPUR PRIMER

PODKŁAD NA CHŁONNE PODŁOŻA
JEDNOSKŁADNIKOWY, BEZRZOPUSZCZALNIKOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY
POD LAKIER POLIURETANOWY

ZASTOSOWANIE

Do operacji gruntowania nasiąkliwych powłok przed malowaniem lakierem poliuretanowym. W szczególności polecany do zmniejszenia nasiąkliwości betonów architektonicznych i mikrocementów.

PODŁOŻE

Podłoże mineralne powinno być klasy min. C20/25, o wytrzymałości na odrywanie min. 1,5 Mpa. Przed gruntowaniem powierzchnia musi zostać odpylona oraz odtłuszczona. W przypadku aplikacji na podłoże mineralne inne niż beton, należy wykonać małą próbę gruntu w niewidocznym miejscu. Na niektórych podłożach zawierających wapno może dojść do pojawienia się białych przebarwień.

ZALETY

- preparat odporny na wysokie pH świeżych betonów
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- niewielka zmiana koloru malowanego podłoża
- głęboka penetracja podłoża
- podwyższona odporność na UV

METODY APLIKACJI

Wałek welurowy z krótkim włosiem, pędzel.

WYDAJNOŚĆ

Zużycie gruntu wynosi ok. **0,75 kg** na **10m²** powierzchni, w zależności od chłonności podłoża (jedna warstwa).

WARUNKI WYKONANIA

Gruntowanie należy prowadzić w temperaturach od 15 do 25°C. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.

PARAMETRY TECHNICZNE

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
1	Gęstość	1,00 do 1,10	[g/cm ³]
2	Lepkość	200 do 500	[mPa*s]
3	Wielkość cząstki	30-50	[nm]

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo wodą. W przypadku utwardzenia grunt można usunąć tylko mechanicznie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POSADZKI ŻYWICZNEJ

- **Si-Clean** – preparat do codziennego mycia oraz pielęgnacji
- **Si-Wax** – samopołyskowa pasta polimerowa
- **Si-Active Resin Clean** – zmywacz zasadowy do gruntownego czyszczenia i usuwania silnych zabrudzeń

PRZECHOWYWANIE

Grunt należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach fabrycznych. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej 25°C.

WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać: ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników.

***Uwaga:** Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najlepszej naszej wiedzy technicznej, jednak nie stanowią przedmiotu zobowiązań prawnych.*

Wyrób posiada Atest Higieniczny nr 406/322/414/2020