

METEOR FILLER

ЕПОКСИДНА, ШВИДКОТВЕРДНУЧА БУДІВЕЛЬНА СМОЛА З ДОДАТКОВИМ ЗАПОВНЕННЯМ

ЗАСТОСУВАННЯ

Смола у вигляді дрібної шпаклівки для заповнення невеликих дефектів на вертикальних та горизонтальних поверхнях. Смола також підходить для склеювання неструктурних швів та перепрофілювання (відновлення) бетону.

ОСНОВА

Основа має бути заґрунтована епоксидною ґрунтовкою. Смолу можна використовувати за умов підвищеної вологості як основи, так і повітря. Верхній шар повинен бути очищений від цементного нальоту, бруду та старих покриттів. Найкращим способом підготовки основи є дробоструминна обробка. В якості альтернативи субстрат може бути відфрезерований або відшліфований для виявлення агрегатів. Для покращення адгезії шпаклювальні поверхні слід заґрунтувати ґрунтовкою Meteor Primer.

ПЕРЕВАГИ

- швидке затвердіння та шліфування
- загальна стійкість до кристалізації
- універсальне застосування
- дуже хороша адгезія до основи
- дуже хороші механічні властивості

МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Залежно від застосування зазвичай використовується сталевий шпатель. При вирівнюванні поверхні шпатель можна змочити у ксилолі.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

1 кг шпаклівки може заповнити об'єм приблизно 0,6 л.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Залейте рідкі компоненти А і В у вільний компонент С. Змішування краще проводити за допомогою маленької розчиномішалки на шуруповерті або дрилі. Порція має бути використана протягом 15-20 хвилин.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ	ОДИНИЦЯ
1	Співвідношення змішування		
	Компонент А (смола)	100	за вагою
	Компонент В (затверджувач)	28	за вагою
	Компонент С (наповнювач)	57	за вагою
2	Щільність	1,7 до 2	[г/см ³]
3	Термін придатності при температурі 20°C	макс. 20	[хв.]
4	Час затвердіння	4	[год.]

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

Очистіть інструменти та можливі забруднення ацетоном або іншим розчинником епоксидної смоли. Після затвердіння смола може бути видалена лише механічно.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ

- **Si-Clean** - препарат для щоденного миття та догляду
- **Si-Wax** - самоглянцювальна полімерна паста
- **Si-Active Resin Clean** - лужний очисник для базового очищення та видалення сильних забруднень.

ЗБЕРІГАННЯ

Смолу та затверджувач зберігати в закритій заводській тарі, не перегрівати вище +25°C. Уникати замерзання.

УПАКОВКА

1 кг металеві банки (компонент А, В та С).

ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Деякі компоненти незатверділих підлогових сумішей шкідливі для здоров'я. Вони можуть викликати алергію у особливо чутливих людей. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися особливих запобіжних заходів. Приміщення, де готується і встановлюється підлогове покриття, повинні добре провітрюватися. Працівники повинні використовувати: одяг, взуття, окуляри та рукавички. Детальні правила безпеки наведені в Паспортах безпеки матеріалів. Після затвердіння епоксидні склади для підлоги METEOR FILLER фізіологічно нейтральні до людського організму, забезпечують поверхню, що миється, тому їх можна використовувати у фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловості.

Примітка. Вищенаведена інформація була зібрана відповідно до наших технічних знань, але не має юридичної сили.

Гігієнічний сертифікат продукції № 406/322/414/2020