

METEOR LAKPUR PRIMER

ҐРУНТОВКА ДЛЯ ПОГЛИНАЮЧИХ ОСНОВ ОДНОКОМПОНЕНТНА ҐРУНТОВКА ДЛЯ ПОЛІУРЕТАНОВОГО ЛАКУ БЕЗ РОЗЧИННИКІВ

ЗАСТОСУВАННЯ

Для ґрунтувальних робіт по вбираючим покриттям перед фарбуванням поліуретановим лаком. Особливо підходить для зниження поглинаючої здатності архітектурних бетонів та мікроцементів.

ОСНОВА

Мінеральна основа має бути класу мін. C20/25, міцність на відрив мін. 1,5 МПа. Перед ґрунтуванням поверхня має бути очищена від пилу та знежирена. У разі нанесення на мінеральну основу, відмінну від бетону, слід провести невелике випробування ґрунтовки в непомітному місці. На деяких основах, що містять вапно, може статися знебарвлення.

ПЕРЕВАГИ

- стійкість до високого рівня рН свіжого бетону
- дуже хороша адгезія до основи
- незначна зміна кольору фарбованої основи
- глибоке проникнення у субстрат
- підвищена стійкість до ультрафіолетового випромінювання

МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Велюровий валик із короткою щетиною, кисть.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Витрата ґрунтовки становить приблизно **0,75 кг на 10м²** поверхні, залежно від поглинаючої здатності

основи (один шар).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Ґрунтування слід проводити за температури від 15 до 25°C. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80%.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ	ОДИНИЦЯ
1	Щільність	1,00 до 1,10	[г/см ³]
2	В'язкість	200 до 500	[мПа*с]
3	Розмір частки	30-50	[нм]

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

Очистіть інструменти та можливі забруднення ацетоном або іншим розчинником епоксидної смоли. Після затвердіння смола може бути видалена лише механічно.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ

- **Si-Clean** - препарат для щоденного миття та догляду
- **Si-Wax** - самоглянцювальна полімерна паста
- **Si-Active Resin Clean** - лужний очисник для базового очищення та видалення сильних забруднень

ЗБЕРІГАННЯ

Смоли та затверджувач зберігати в закритій заводській тарі, не перегрівати вище +25°C. Уникати замерзання.

ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Деякі компоненти незатверділих підлогових сумішей шкідливі для здоров'я. Вони можуть викликати алергію у особливо чутливих людей. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися особливих запобіжних заходів. Приміщення, де готується і встановлюється підлогове покриття, повинні добре провітрюватися. Працівники повинні використовувати: одяг, взуття, окуляри та рукавички. Детальні правила безпеки наведені в Паспортах безпеки матеріалів.

Примітка. Вищенаведена інформація була зібрана відповідно до наших технічних знань, але не має юридичної сили.

Гігієнічний сертифікат продукції № 406/322/414/2020