

METEOR LAKPUR

ПРОЗОРИЙ ЛАК ДВОКОМПОНЕНТНИЙ НАБІР БЕЗ РОЗЧИННИКІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАХИСНОГО ПОЛІУРЕТАНОВОГО ПОКРИТТЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Для фарбування різних типів поверхонь з метою створення неабсорбуючого та стійкого до стирання покриття. Особливо підходить для захисту архітектурного бетону та мікроцементів, тому що не затемняє пофарбовану поверхню. Відмінно підходить для остаточної герметизації/захисту підлоги зі смоли. Для використання всередині та зовні приміщень.

ОСНОВА

Мінеральна основа має бути класу мін. C20/25, міцність на відрив мін. 1,5 МПа. Застосування ґрунтовки Meteor Lakpur Primer значно покращує адгезію до основи та стійкість покриття до просочування. У разі дуже поглинаючих та/або слабких основ нанесення ґрунтовки абсолютно необхідне. Перед фарбуванням поверхня має бути очищена від пилу та знежирена. У разі нанесення на мінеральні основи слід провести невеликий тест ґрунтовки у непомітному місці. На деяких основах, що містять вапно, може статися знебарвлення.

ПЕРЕВАГИ

- два рівні блиску: сатиновий та глибоко матовий
- дуже хороша стійкість до стирання
- дуже хороша адгезія до основи
- незначна зміна кольору пофарбованої поверхні
- без плям та слідів від валика
- стійкість до плям
- підвищена стійкість до ультрафіолетового випромінювання

МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Велюровий валик із короткою щетиною, кисть.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Витрата становить приблизно **0,72 кг** фарби на **14 м2** поверхні, залежно від поглинання основи (при одному шарі, однак, рекомендується застосування **двох шарів фарби**).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням перемішайте компонент А, додайте зважену кількість компонента В, ретельно перемішайте протягом 3-4 хвилин за допомогою повільного міксера. Після змішування компонентів починається необоротний процес затвердіння; завжди готуйте таку кількість, яку встигнете рівномірно нанести протягом 15-20 хвилин. Фарбування слід проводити за температури від 15 до 25°C. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80 %.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ	ОДИНИЦЯ
1	Співвідношення змішування		
	Компонент А	100	за вагою
	Компонент В	20	за вагою
2	Щільність	1,00 до 1,20	[г/см³]
3	В'язкість	1000 до 1500	[мПа*с]
4	Термін придатності при температурі 20°C	20-30	[хв.]
5	Час затвердіння	24	[год.]

ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПОКРИТТЯ за стандартом EN 12 720

речовина	час випробування	результат
Етанол 48%	1г	5
Вода	1г	5
Кава 4%	16г	4
Аміак 10%	1г	5
Чай 1%	16г	4
Червоне вино	5г	4
Кола	16г	5
Жири	24г	5
	10г	5
Гальмівна рідина DOT4	24г	5
	10г	4

0 = немає опору, 5 = найбільший опір

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТІВ

Очистіть інструменти та можливі забруднення ацетоном або іншим розчинником епоксидної смоли.
Після затвердіння смола може бути видалена лише механічно.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ

- **Si-Clean** - препарат для щоденного миття та догляду
- **Si-Wax** - самоглянцювальна полімерна паста
- **Si-Active Resin Clean** - лужний очисник для базового очищення та видалення сильних забруднень

ЗБЕРІГАННЯ

Смолу та затверджувач зберігати в закритій заводській тарі, не перегрівати вище +25°C. Уникати замерзання.

ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Деякі компоненти незатверділих підлогових сумішей шкідливі для здоров'я. Вони можуть викликати алергію у особливо чутливих людей. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися особливих запобіжних заходів. Приміщення, де готується і встановлюється підлогове покриття, повинні добре провітрюватися. Працівники повинні використовувати: одяг, взуття, окуляри та рукавички. Детальні правила безпеки наведені в Паспортах безпеки матеріалів. Після затвердіння епоксидні склади для підлоги METEOR Lakrug фізіологічно нейтральні до людського організму, забезпечують поверхню, що миється, тому їх можна використовувати у фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловості.

Примітка. Вищенаведена інформація була зібрана відповідно до наших технічних знань, але не має юридичної сили.