

LIT ST

СИЛІКАТНИЙ ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ СВІЖОЇ БЕТОННОЇ ПІДЛОГИ

ЗАСТОСУВАННЯ

- Сфери, де потрібна підвищена стійкість до стирання, герметичність і висока естетика підлоги
- Використання всередині та зовні приміщень
- Для використання в промисловому, комерційному та житловому будівництві.

ВЛАСТИВОСТІ

- Простота застосування - готовий до використання продукт
- Безбарвна формула з блискучим покриттям
- Зменшує кількість бетонного пилу
- Для незахищеного бетону покращує хімічну та механічну (абразивну) стійкість
- Забезпечує тривалий термін експлуатації підлоги, стійкість до плям і чудовий блиск
- Полегшує прибирання
- Екологічно чистий

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

LIT ST - це просочувальний засіб, який наноситься на свіжу бетонну основу під час або після влаштування стяжки підлоги. Продукт не утворює водообмежувальної плівки - необхідно обробити бетон плівкою. Матеріал наноситься переважно шваброю або розпилювачем. Через кілька хвилин після нанесення (в залежності від основи і температури навколишнього середовища) застояний матеріал розподілити шваброю. Не допускайте застійних плям на бетонній поверхні і не допускайте утворення патьоків, оскільки вони негативно впливають на естетику підлоги. Гідроізоляція LIT ST працює всередині бетонної конструкції, утворюючи мікрошар.

ВИТРАТА

до 0,3 л/м²

Зазначена витрата при нанесенні може бути більшою або меншою через: пористість та нерівності основи, втрати при нанесенні тощо.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Температура субстрату	Minimum +5°C / Maximum +35°C
Температура навколишнього середовища	Minimum +2°C / Maximum +40°C
Відносна вологість повітря	Maximum 100%

СУШІННЯ МАТЕРІАЛУ

- Основа суха на дотик через 2 години при +20°C
- Максимальний ефект герметизації та затвердіння досягається приблизно через 7 днів при +20°C

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА БЕТОННОЮ ПІДЛОГОЮ

- **Si-Clean** – підготовка до щоденного прибирання та догляду
- **Si-Wax** – полімерна паста, що самозаглиблюється
- **Si-Active Concrete Clean** – лужний очищувач для базового очищення та видалення сильних забруднень

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Термін зберігання LIT ST від +5°C до +30°C - 12 місяців з дати виготовлення
- Захищайте виріб від сонячних променів і морозу

ПАКУВАННЯ

5 L oraz 20 L

Примітка: Вищезазначена інформація була зібрана на основі наших технічних знань, але не є юридично обов'язковою.