

РОМІКС SR40

ТОНКОШАРОВА ЦЕМЕНТНА СТЯЖКА

СТ-С30 - F5 - AR2

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Забезпечує гладку, рівномірну, безпилну, герметичну та міцну підлогу, яка витримує інтенсивний рух
- Не містить металевих частинок
- Лише незначно піднімає рівень рекультивованої підлоги
- Має високу механічну міцність
- Підлога має короткий період затвердіння, що скорочує час ремонту
- Поставляється у вигляді готової до використання суміші в комплекті з контактним складом
- Містить антиусадочну фібру для мінімізації появи мікрОВОЛОКОН

ХАРАКТЕРИСТИКА

Продукт призначений для нанесення тонких (6-15 мм) фінішних покриттів на нові та старі (рекультивовані) бетонні підлоги. Для використання в приміщеннях з інтенсивним рухом, таких як склади, промислові цехи, автостоянки тощо. Ромікс SR40 містить спеціально підібраний заповнювач з твердістю 7 за шкалою Мооса, портландцемент і відповідні хімічні добавки. Може випускатися в сірому, світло-сірому А, світло-сірому АР, темно-сірому, графітовому, червоному, помаранчевому, жовтому, зеленому, світло-зеленому, синьому і білому кольорах.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКТУ

- Стійкість до стирання: AR2
- Виділення корозійних речовин: СТ
- Реакція на вогонь: Клас А1_{fl}
- Міцність на вигин: F5
- Міцність на стиск: С30

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Температура основи: мінімум 5°C / максимум 15°C
- Температура навколишнього середовища: мінімум 10°C / максимум 25°C
- Уникайте протягів, вітру, дощу та сонячних променів

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Готова основа повинна бути чистою, міцною (мінімум C15/20) і без цементного розчину. Стару основу слід підготувати, видаливши шар слабкого і брудного бетону фрезеруванням. Якщо основа щільна і не поглинає вологу, зміцнити її, просочивши контактною сумішшю S100 за 1 день до нанесення Ромікс SR40.

ҐРУНТУВАННЯ ОСНОВИ

Основа повинна бути заґрунтована сумішшю продукту Ромікс SR40 і контактного шару S100 у співвідношенні від 1:2 до 1:3 (для міцних основ).

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Ромікс SR40 слід змішувати з водою в бетономішалці або міксером у співвідношенні приблизно 1,7 л води на 1 мішок продукту (25 кг) протягом приблизно 10 хвилин. Не рекомендується змінювати співвідношення під час змішування.

НАНЕСЕННЯ

На підготовлену основу нанести шар розчину, приготованого з контактного препарату S100, змішаного з 2 частинами цементу, за допомогою гумової або жорсткої щітки. Нанесення Ромікс SR40 слід проводити в режимі "мокрый по мокрому" - не допускається укладання стяжки по висохлому адгезійному шару. S100 наноситься безпосередньо перед укладанням Ромікс SR40.

Нанесення готової суміші здійснюється методом настилу підлоги. Після первинного затвердіння поверхню, покриту сумішшю Ромікс SR40, загладжують механічним шпателем - диском і остаточно, "гладко", за допомогою - лопатками.

ДОГЛЯД

Після закінчення процесу затирання, щоб забезпечити умови для правильного затвердіння і досягнення очікуваних параметрів, необхідно негайно просочити всю поверхню (послідовно після лопатевих шпателів) відповідним засобом для догляду, таким як P100, P200, P300, PH100 або PHW100.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Максимальне навантаження на затверділу підлогу можна починати через 28 днів. Затверділу підлогу також слід захищати від надмірного пересихання, для цього необхідно доглядати за підлогою традиційним або хімічним способом з використанням засобів P100, P200, PH100, PHW100. Для продовження терміну служби підлоги важливо пам'ятати про правильний спосіб прибирання. Використовуйте хімічний очищувач зі значенням pH близько 8 і пилюйте підлогу, щоб видалити тверді забруднення, які спричиняють подряпини. Рекомендується використовувати мочалки для чищення.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРОМИСЛОВИМИ ПІДЛОГАМИ

- **Si-Clean** - підготовка до щоденного прибирання та догляду
- **Si-Wax** - полімерна паста, що самозаглиблюється
- **Si-Active Concrete Clean** - Лужний очищувач для базового очищення та видалення сильних забруднень

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Ромікс SR40 містить портландцемент, який при контакті з водою та іншими рідинами утворює високолужні речовини, що можуть спричинити опіки, подразнення та висипання. Під час нанесення та змішування використовуйте відповідний одяг, рукавички та захисні окуляри. У разі потрапляння на шкіру необхідно негайно змити його чистою водою. У разі потрапляння в очі ретельно промити їх великою кількістю чистої води та звернутися до лікаря.

ПАКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Ромікс SR40 упакований в мішки по 25 кг по 1200 кг на піддоні - захищений плівкою
- На будівельному майданчику і під час транспортування все це повинно бути захищене від дощу і вологи.
- Термін зберігання в сухому та прохолодному місці - 6 місяців.

Увага: Наведена вище інформація була зібрана з урахуванням наших технічних знань, але не є юридично обов'язковою.